

FlytFix FB 1100 FB 1200

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett för
FlytFix FB 1100	15 kg säck	Betongolv äldre än 12 månader
FlytFix FB 1200	15 kg säck	Betongolv äldre än 3 månader

Materialåtgång/verktyg

Platttyp	Golv	Spackel	Tandning
<300x300 mm	6,0 kg/m ²	FB 385	10/20 mm
<450x450 mm	7,5 kg/m ²	FB 386	12,5/20 mm
>450x450 mm	9,0 kg/m ²	FB 387	15/20 mm

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets struktur.

Produktbeskrivning

CC Höganäs FlytFix FB 1100 är en cementbunden plasticerad delvis självutjämnande fästmassa för plattor på betongolv äldre än 12 månader. Baserad på Portlandcement.

CC Höganäs FlytFix FB 1200 är en cementbunden plasticerad delvis självutjämnande fästmassa för plattor på betongolv äldre än 3 månader. Baserad på Vit Portlandcement.

FlytFixen är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet	1700 kg/m ³
Lägsta användningstemperatur	+10°C
Tryckhållfasthet*	Ca 20 MPa (ca 200 kp/cm ²)
Böjdraghållfasthet*	Ca 5 MPa (ca 50 kp/cm ²)
Dragvidhäftning mot betong*	Ca 1,1 MPa (ca 11 kp/cm ²)
Användningstid	Ca 1 timme efter tillredning

* Laboratoriemätning.

Användningsområden

Fästmassorna är lämpliga att användas till stora betongolv såväl inom- som utomhus och kan användas i torra som våta utrymmen. Fästmassorna lämpar sig bäst för storformatiga plattor, typ Granitkeramik eller storformatiga plattor i serie Höganäs.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja, rost och liknande. Temperaturen skall överstiga +10°C på såväl underlaget, bruket och plattorna under plattläggningen samt 2 dygn därefter.

Underlaget primas med Primer FB 5 utspädd, 1 del FB 5 och 3 delar vatten, för att öka vidhäftningen mellan underlag och fästmassa.

Tillredning

FlytFix FB 1100 och FB 1200 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Montering på golv

Fästmassan arbetas in i underlaget med halvcirkelformad spackel (se tabell). Tryck fast plattorna med en vibrerande rörelse mot underlaget.

För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för storformatiga plattor och plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Fästmassa som trängt upp till mer än halva fogdjupet skrapas bort.

Större golvytor skall indelas i fält med mjukfog, fältstorleken är beroende av flera faktorer. Hänsyn måste tagas till krympning, temperaturrörelser och fuktrörelser i betongkonstruktionen samt nedböjning på grund av statisk eller rörligt last. På ett betongbjälklag bör längsta sida inte överskrida 6 m men på en gammal betongplatta kan man tillåta betydligt större fält. Vid tveksamheter kontakta CC Höganäs.

Golvbeläggningen avskiljs med mjukfogar från väggar, pelare, fundament etc. Mjukfogar utföres i plattskiktet, kvadratiska ytor eftersträvas, omgivna av mjukfogar. Dessa utföres då i samma bredd som golvets fogar i övrigt med CC Höganäs Habenit 53 alt. Habenit 54.

Fogning

Golvytan får beträdas tidigast efter 5 timmar varefter fogning kan ske med CC Höganäs KlinkerFog alternativt CC Höganäs FlytFog. Se separata anvisningar.

Håll fogarna fuktiga under de första 3 dyggen. Plattorna kan belastas med gångtrafik efter 12 timmar och trafikbelastas efter ytterligare 2 dygn.

Lagring och transport

FlytFix FB 1100 och FB 1200 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutet förpackning.

FlytFix FB 1100 är försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektivt 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi. Max. lagringstid 12 månader.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromexem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se