

# RotFix FB 13

## Sortiment

Beteckning RotFix FB 13	Förpackning 5 kg påse 15 kg säck	Avsett för keramiska plattor på Golv och vägg
----------------------------	--	--

## Materialåtgång

Platttyp	Golv	Vägg
Storformatiga plattor med höga nabbar på baksidan	6,5 kg/m <sup>2</sup>	-
Slät baksida(kakel och mosaik)	3,1 kg/m <sup>2</sup>	3,1 kg/m <sup>2</sup>
Slät baksida(klinker)	4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>
Nabbad baksida	4,5 kg/m <sup>2</sup>	3,3 kg/m <sup>2</sup>
Räfflad baksida	4,5 kg/m <sup>2</sup>	4,5 kg/m <sup>2</sup>

Siffrorna är riktvärden och kan variera beroende på underlagets struktur.

## Produktbeskrivning

CC Höganäs RotFix FB 13 är en cementbunden, plasticerad fästmassa för tunnskiktsmontering av keramiska plattor på golv och vägg. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

## Tekniska data

Densitet	1700 kg/m <sup>3</sup>
Lägsta användningstemperatur	+10°C
Tryckhållfasthet*	Ca 15 MPa (ca 150 kp/cm <sup>2</sup> )
Böjdraghållfasthet*	Ca 6 MPa (ca 60 kp/cm <sup>2</sup> )
Dragvidhäftning mot betong*	Ca 1,2 MPa (ca 12 kp/cm <sup>2</sup> )
Användningstid	Ca 4 timmar efter tillredning
Produktegenskaper enl. EN 12004	C2TE S1

\* Labororiemätning.

## Användningsområden

För in- och utvändigt tunnskiktsmontering av keramiska golv- och vägglplattor i våta och torra utrymme. Underlaget kan bestå av betong, puts, lättbetong, gipsskivor, keramiska plattor, målade ytor och homogen plastmatta.

Fästmassan är deformationsupptagande klass 3 enligt SP metod 1910, vilket innebär att betongens ålder under gynsamma härdningsbetingelser skall vara minst 3 månader.

## Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja, rost och liknande. Vattenlösligt spackel avlägsnas. Underlaget skall ha den färdiga ytans jämnhet och planhet. Eventuella skador skall vara lagade, mindre ojämnheter kan spacklas ut med RotFix FB 13, max 5 mm och fixet skall härda innan montering av keramiken.

Målade ytor, homogena plastmattor eller keramiska plattor som underlag: Underlaget skall vara helt, fast och stabilt. Smuts, fett och övriga ytbehandlingar som försämrar vidhäftningen avlägsnas. Därefter sköljes noggrant med vatten. Målade ytor skrapas eller ruggas uppmed grovt slippapper, plastmattor ruggas upp med grovt slippapper och avfettas, varefter ytan sköljes ren med vatten.

## Tillredning

RotFix FB 13 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

## Montering på golv och vägg

Fästmassan dras ut på underlaget med bruksslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plattorna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Plattor  $\geq 250 \times 250$  mm skall dubbellimmas d.v.s. plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjock skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort. Golvytan kan beträdas och fogas tidigast efter 2–3 dygn. Väggar kan fogas efter 1–2 dygn.

## Lagring och transport

RotFix FB 13 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektivt 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi. Max. lagringstid 12 månader.

## Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromexsem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

