



KlinkerFog

Sortiment

| Beteckning | Förpackning | Färg | Avsett för fogning av klinkerplattor på |
|-------------------|-------------------------|-----------|---|
| KlinkerFog FB 19 | 5 kg påse | Beige | Golv och vägg |
| KlinkerFog FB 20 | 5 kg påse 15 kg säck | Grå | Golv och vägg |
| KlinkerFog FB 21 | 5 kg påse | Brun | Golv och vägg |
| KlinkerFog FB 23 | 5 kg påse 15 kg säck | Mörkgrå | Golv och vägg |
| KlinkerFog FB 200 | 5 kg påse 15 kg säck | Mellangrå | Golv och vägg |
| KlinkerFog FB 225 | 5 kg påse 15 kg säck | Ljusgrå | Golv och vägg |

Produktbeskrivning

Höganäs KlinkerFog är avsedd för fogning av plattor med låg vattenabsorption. Fogbruken är cementbaserade och innehåller speciellt utvalda sandsorter med för ändamålet rätt korngredning och har en noggrant utprovad cementhalt. Fogbruken levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

| | |
|--------------------------------|--|
| Densitet | 2100 kg/m ³ |
| Elasticitetsmodul | ca 20 GPa (ca 2,0x10 ⁵ kp/cm ²) |
| Böjdraghållfasthet | ca 8 MPa (ca 80 kp/cm ²) |
| Skjuvhållfasthet (mot keramik) | ca 2 MPa (ca 20 kp/cm ²) |
| Användningstid | ca 2 timmar |

Användning

Höganäs KlinkerFog är avsedda för fogning av keramiska plattor med låg vattenabsorption d.v.s. klinkerplattor eller torrpressade, glaserade och oglaserade plattor med fogbredden 4 - 10 mm. KlinkerFog FB 23 innehåller ett starkt färgande ämne som kan vara svårt att tvätta bort från oglaserade plattor och plattor med kornig yta. Därför bör FB 23 ej användas för ljusa oglaserade plattor och för torrpressade oglaserade plattor med fin- eller grovkornig yta. Vid osäkerhet bör en provfogning utföras innan fogningen utförs.

Tillredning

Höganäs KlinkerFog levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Fogning och rengöring

Fogarna skall vara rena och fria från fästmassa till ett djup av minst 5 mm.

Golvfogning–glaserade klinkerplattor

Glaserade plattor på golv fogas på samma sätt som plattor på vägg.

Golvfogning–oglaserade klinkerplattor

Håll ut fogbruket på plattorna. Använd gummispackel och arbeta ner bruket i fogarna. Håll spackeln lutande och för den diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster och se till att fogarna blir väl fyllda. Skrapa upp överflödigt fogbruk genom att hålla spackeln vinkelrätt mot golvet. När fogarna torkat något (ca 30 minuter) rengöres golvet med styv svamp. Dra av en gång mellan varje sköljning av svampen. Arbeta diagonalt och tryck inte så att fogarna gröps ur. Håll fogarna fuktiga i ca tre dygn innan rengöring sker med Höganäs Grundrent. Behandla gärna golvet med Klinker & FogImpregnering FB 9700 som ett grundskydd innan det tas i bruk.

Väggfogning

Dra ut fogbruket med gummispackel. Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster tills fogarna är väl fyllda. Skrapa sedan bort överflödigt fogbruk med spackeln i rät vinkel mot underlaget. Arbeta även nu diagonalt över fogarna. Låt fogbruket torka ca en halvtimme, innan ytan rengörs. Använd en väl urvriden, styv svamp och skölj ur den ofta. Låt ytan torka ytterligare ett par timmar innan ytan poleras med en torr trasa eller trassel. Håll fogarna fuktiga under några dygn för att få full styrka i fogen.

OBS! Följ alltid anvisningar från förpackningstexter och produktdata innan användning av fogmassan.

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.cchoganas.se

På grund av variationer i underlag och faktorer i omgivningen kan CC Höganäs inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. Med cementbaserade fogmassor så är flammighet och utfällningar inte att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter, som temperatur, RF, skillnader i underlag och de keramiska plattornas sugande förmåga, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller påverkan av vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska inte utsättas för stående fritt vatten under de tre första dyggen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dagar kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten.

Lagring och transport

KlinkerFog skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning.

Materialåtgång

0,7 - 4,2 kg/m² beroende på typ av platta.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501, 267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se