

Planspackel FB 7000

Sortiment

Beteckning Planspackel FB 7000	Förpackning 20 kg säck	Avsett för Golv
-----------------------------------	---------------------------	--------------------

Materialåtgång

1,7 kg/m² och millimeter skiktjocklek. Skiktjocklek 5–45 mm på betong och formstabila underlag. Kan spacklas ned till 2 mm.

Produktbeskrivning

Höganäs Planspackel FB 7000 är cementbunden. FB 7000 är självnivelerande, pumpbart, vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. FB 7000 är speciellt avsett för golv som skall beläggas med plattor som har kantlängd ≥ 300 mm med krav på plana undergolv. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet (våt)	1700 kg/m ³
Tryckhållfasthet	Ca 30 MPa (ca 300 kp/cm ²)
Böjdraghållfasthet	8 MPa (ca 80 kp/cm ²)
Draghållfasthet	>3 MPa (ca 30 kp/cm ²)
Fri krympning	0,5–0,7 ‰
Lägsta användningstemperatur	+6°C
Användningstid	Ca 20 min. efter tillredning

Användningsområden

Avjämning på golv av betong och andra formstabila underlag i torra utrymmen inomhus. Obs! Ej träbaserade underlag. Underlaget ska vara stabilt, torrt och rent. Kan även användas för inspackling av värmekablar.

Underlag, förbehandling

Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Innan FB 7000 appliceras ska Primer FB5 (utspädd 1:3) borstas flödigt in i underlaget. Efter ca 30 minuter eller när ytan är klubbfri kan FB 7000 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

Tillredning

FB 7000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering

Häll eller pumpa ut spacklet. Häll hela tiden ut i hela rummets bredd så att spacklet flyter ut till en plan överyta. Jämna ev. till med en slätspackel t.ex. i hörn.

Användningstid ca 20 minuter efter blandning.

Golvet kan beträdas 4-8 timmar efter appliceringen. Lägning av keramik efter 2-4 dygn.

Lagring och transport

Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i slutna förpackning. Försatt med jäsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi.

Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast).

Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

