

# Golvspackel FB 9000

## Sortiment

Beteckning Golvspackel FB 9000	Förpackning 25 kg säck	Avsett för Golv
-----------------------------------	---------------------------	--------------------

## Materialåtgång

1,8 kg/m<sup>2</sup> och millimeter skiktjocklek. Skiktjocklek på betong- och träunderlag 5–50 mm, på lättbetong 6–20 mm.

## Produktbeskrivning

CC Höganäs FB 9000 är en cementbaserad, fiberförstärkt och pumpbar fall- och avjämningsmassa. Produkten kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad spackel för att uppnå en slät yta nog för golvbeläggning. FB 9000 är platsättningsbar efter ca. 3 timmar i torra utrymme och tätskikt kan appliceras efter 12 timmar. För bästa mattläggningsresultat bör ytan finspackas före limning av plasmatta. Tiderna förutsätter en lufttemperatur på + 20 C, max 50 % RF och viss luftombyte.

## Tekniska data

Produktegenskap enligt EN 13813:CT	C30F8
Flytmål:	135-145 mm
Brandmotstånd:	A 1
Krymp enligt EN 13872:	< 0,5 mm/m
Draghållfasthet enligt EN 13892 - RWFA:	350N
Brukstid:	Ca 15 min.
Bearbetningsbar:	15 min.
Tork-/härdningstid v/18°C för lätt gångtrafik/belastning:	2 timmar
Arbetsstemperatur:	6 timmar
Ythållfasthet:	5-25°C
Vattenmängd:	>1,5 mPa
	4,25 - 4,75 liter

## Användningsområden

FB 9000 är avsedd för inomhusbruk vid nyproduktion och renovering på betong, lättbetong och 22 mm golvspånskiva i skikt 5-50 mm samt på lättbetong i skikt på 6 -20 mm. Spacklet är lämpligt till golvvärme och speciellt utvecklat för fallspackling men passar även för normal golvavjämning. FB 9000 kan även användas i flytande konstruktioner. Använd alltid armeringsnät vid spackling på golvspånskiva.

För bjälklagsförstärkning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12mm och ett armeringsnät ska vara monterat enligt BBV.

Vid inspackel av värmegolv i våtrum ska det ligga minst 5mm spackelmassa över värmekabeln i konstruktion G12-3 och minst 10mm i konstruktion G12-2.

## Underlag, förarbeten

Se till att underlaget har god ythållfasthet och är fritt från damm, smuts, limrester, färg etc. Betonghud fräses bort. Underlaget skall hålla minst + 10 C samt och RF under 95 %. Vid tillskjutande fukt kontakta CC Höganäs. Förbehandling: Prima med CC Höganäs FB 5 alt FB 8 enligt separat instruktion på Primern. Starkt sugande underlag kan behövas primas ytterligare en gång. Låt torka.

## Tillredning

FB 9000 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten 4,25 till 4,75 l kallt rent vatten. Alltid först vatten i hinken sen blandas pulvret ned med en vispförsedd stark bormaskin till klumpfri massa.

## Applicering

Spacklet kan pumpas eller hällas ut i strängar och vid fallspackling längs med väggarna. Släta ut vid behov med stålspackel. Ta hänsyn till spacklets relativa korta öppentid (ca 15 min) för att undvika vallar och ojämnheter. Efter 1-2 timmes torktid (+ 20 C) kan man försiktigt gå in på spacklet och skrapa bort eventuella ojämnheter. Ytan skall skyddas från för snabb uttorkning. Värmeblåsar och avfuktare skall inte användas. OBS! montera stopp för att hindra att spackel rinner ned i brunnen.

## Lagring och transport

FB 9000 är garanterat kromneutralt i minst 6 månader efter tillverkningsdatumet. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

## Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromexsem). Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och platsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

