





DAMMREDUCERAD

Fästmassa FB1350



Art. no: 1691-0044

UFI: DWQ3-A0PS-D00T-KVXM



 <small>1555</small>	
CC Höganäs Byggkeramik AB, Andesitgatan 6, 254 68 Helsingborg 15 DoP: FB1350	
EN 12004 Adhesive for ceramic tiles	
Reaction to Fire Tensile adhesion strength after: Water immersion Heat ageing Freeze-thaw cycles	E ≥0,5 N/mm ² ≥0,5 N/mm ≥0,5 N/mm

 **Höganäs**
KAKEL SEDAN 1886

DAMMREDUCERAD

Fästmassa FB1350

Produktdata

BK04 03002

MBE

Juni 23

Produktdatablad

Cementbunden vit, plasticerad fästmassa, Lättfix FB 1350 för tunnskiktmontering av keramiska plattor.

Sortiment

Beteckning:	Förpackning:	Avsett för keramiska plattor på:
LättFix FB1350	10kg säck	Golv och vägg

Materialåtgång

1,4 - 2,7 kg/m² beroende på typ av platta.

Produktbeskrivning

Höganäs Kakels FB1350 är en plasticerad fästmassa baserad på vit Portlandcement för tunnskiktmontering av keramiska plattor på golv och vägg. Fästmassan är vattenfast och levereras som torrbruk med lättfiller, för blandning med vatten. FB1350 har lätt bearbetning och stor smidighet. FB1350 har ett en god bärighet vid montering av större keramik på väg som minimerar att keramiken glider. Verktyg rengörs med vatten.

Teknisk data

Densitet:	1180 kg/m ³
Produktegenskaper: EN 12004	C1TE S2
"Potlife":	ca 6 timmar
Torktid v/18°C	
För fogning/lätt gångtrafik:	10-18 timmar
Genomhärdad:	7 dygn
Rekommenderad arbetstemp:	10-25°C
Åtgång vägg (genomsnitt):	1,6 kg/m ²
Åtgång golv (genomsnitt):	2,2 kg/m ²

Användningsområde

För montering av alla typer av keramiska plattor, klinker och natursten inom- och utomhus, i torra och våta utrymmen. Lämplig för värmegolv och genomskinliga plattor, glasmosaik, ljus marmor o.likn. utan risk för färggenomslag. Särskilt god vidhäftning mot täta plattor och klinker.

Underlag

Underlaget ska ha bärighet, vara fast, sammanhängande, rengjort från damm, fett och cementslam. Det ska vara tillräckligt torrt för att primer FB 5 kan absorberas. Sugande underlag ska primas med FB 5, och i våtutrymmen förses med tätskikt enl. gällande regler (se branschregler och avsningar för badrum). Vid montering på befintlig keramik och målade ytor ska underlaget kontrolleras så att plattor resp. målning sitter fast. Ytan rengörs innan ordentligt och primas med FB8 Primer.

Bruksanvisning

Blandas med rent vatten i förhållandet 10 kg pulver till 4,0-4,2 liter vatten. Pulver och vatten ska vara tempererade. Efter blandning till en klumpfri massa med visp på en bormaskin är fästmassan klar att för användning. Till storformatiga

plattor på golv kan vattenmängden ökas till max. 5,2 liter pr. säck. Efter blandning har fästmassan en öppetid på 6 timmar. Dra inte ut mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan skinnbildning uppstår. FB1350 appliceras noggrant på underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan, därefter kmmas fästmassan ut med den tandade sidan.

Välj tandstorlek efter platta och underlag. Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera regelbundet att plattornas baksida har full täckning. Till kritiska underlag och plattor större än 300x300mm är det nödvändigt att påföra fästmassa på både platta och underlag för att uppnå 100% täckning.

Ytor över 36 m² samt ytor med sidor på över 8 m bör normalt fältindelas med genomgående rörelsefogar i konstruktionen.

När fogning kan utföras beror på plattornas sugförmåga och omgivningens temperatur. Väggytor normalt efter 10 timmar och golvytor normalt efter 18 timmar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas. FB1350 är baserad på vitcement som har naturligt lågt krom (VI) innehåll och understiger alltid gränsvärdet max. 2 mg/kg. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Produktbedömningar

Byggvarubedömning IDnr:57069 Accepterad

SundaHus Klass B

BASTA

Registrerad i Svanens husportal 2.0

Klimatpåverkan (GWP) A1-A3 0,428 kg CO₂e/m²

Försäljning

Höganäs Kakels produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.hoganaskakel.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

HÖGANÄS KAKEL

Andesitgatan 6 254 68, Helsingborg, Sverige

Tel. 010-475 40 00

Information finns också på vår hemsida, www.hoganaskakel.se