



Tätskikt FB3



Art. no: 1690-0042

UFI: 2088-J0Y1-U007-J20Q



CC Höganäs
Byggkeramik AB,
Andesitgatan 6,
254 68 Helsingborg
13
DoP: FB3

EN 14891:2017
CMP
Liquid applied water
impermeable products
for use beneath ceramic
tiling bonded with adhesives

Höganäs
KAKEL SEDAN 1886

Cementbaserat, flexibelt membran för vattentätning utom- och inomhus

Sortiment

Beteckning:	Förpackning:	Avsett för:
Tätslamma FB3	15kg säck	Vattentätning av mineraliskt bundna underlag

Materialåtgång

Vid två rollningar 2,2-2,5 kg/m²

Vid tre rollningar min. 3,0 kg/m²

Torktid vid +18°C, ca 1 dygn vid två rollningar

(andra rollningen kan göras när första lagret torkat).

Produktbeskrivning

CC Höganäs Tätslamma FB 3 är ett 1-komponent, elastiskt, cemenbaserat membran för vattentätning av mineraliskt bundna underlag t.ex betong. FB 3 är vattentät men diffusionsöppen. Verktyg rengöres med vatten.

Teknisk data

Densitet:	1500kg/m ³
Användningstemperatur:	+10°C till +25°C
Användningstid:	3 timmar
Produktegenskaper EN 14891:	CMP
Spricköverbyggande:	Max 0,75mm

Användningsområde

Som vattentät membran före montering av keramiska plattor. Avsedd för offentliga badmiljöer, duschar, golytor runt bassänger, balkonger, storkök och liknande, samt på golv och väggytor med risk för inträngande fukt.

Underlag, förarbeten

Betong, puts och liknande mineraliskt bundna underlag. Underlaget skall vara fast och fritt från lösa partiklar. Hål, sprickor och liknande skall repareras med vattenfast spackelmassa typ FB 4500. Underlaget skall också vara fritt från smuts, olja, fett, färg och limrester. Betongunderlag skall ha en ålder av minst en månad innan applicering av Tätslamma. Sugande betong primas med Primer FB 5 (utspädd 1:2), innan Tätslamma FB 3 appliceras.

Där det finns risk för rörelser i underlaget som gjutfogar, övergång golv/väggvinkel och liknande förseglas med Tätrensa FB 182. I sprickor och krympsprickor med minimal rörelse (mindre än 0,75 mm) kan membranet ta upp dessa rörelser.

Tillredning

Tätslamma FB3 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering

FB 3 appliceras med korthårig roller, kvast eller spackel. Appliceras i minst två lager med 1-1,25 kg per applicering. Varje lager skall torka innan nästa lager appliceras. Plattsättning utförs efter tidigast ett dygn med FB 13 RotFix, FB 1300 LättFix, FB 1350 Lättfix alt. FB 1700 SuperFästmassa.

Fogning

Fogning kan utföras tidigast 1-2 dygn efter plattsättning.

Lagring och transport

Tätslamma FB 3 skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning. Max. lagringstid 12 månader efter angiven förpackningsdag.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommer i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Produktbedömningar

Byggvarubedömningen IDnr:44384 Accepterad

SundaHus Klass C-

BASTA

Registrerad i Svanens husportal 2.0

Klimatpåverkan (GWP) A1-A3 0,428 kg CO₂e/m²

Försäljning

Höganäs Kakels produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

HÖGANÄS KAKEL

Andesitgatan 6 254 68, Helsingborg, Sverige

Tel. 010-475 40 00

Information finns också på vår hemsida, www.hoganaskakel.se