



Tublim FB44

Art. no: 1026-0001
UFI: 2T6A-Y0UC-400X-GAM1



Produktdatablad

För limning av skarv- och tätkomponenter till FB 4 Tätduk

Sortiment

Beteckning:	Förpackning:	Färg:
Tublim FB44	300ml patron	Grå

Materialåtgång

10-11 meter folieskarv/patron (genomsnitt).

Produktbeskrivning

Färdigblandad lim på tub som fäster på många underlag.

Teknisk data

Densitet:	1,46kg/l (20°C)
Lägsta appliceringstemperatur:	+5-40 °C
Torktid v/23°C och 50% RF:	
Fingertorr:	20-40 min
Full härdning:	3-24 timmar

Användningsområde

Till limning av FB4 tätduken överlapp, förseglingar och anslutningen mellan folien och golvbrunnen. Fungerar även till att limma kakel, metall och plast när materialet är rengjort.

Utförande

FB4 tätduken: FB44 appliceras på förfuktande FB4 tätdukens folieskarv och spacklas ut med en fintandad specialspackel. Använd så mycket lim att överlapp blir täckt. Tryck den övre folien ner i limmet.

Limma komponenterna:

Rörmanschetter, inner/ytterhörn och remsor. FB4 appliceras på den förfuktade FB4 tätduken och spacklas ut med en fintandad specialspackel. Förfukta undersidan på rörmanschetter, inner- och ytterhörn innan dessa monteras. Använd så mycket lim att förseglingar blir täckta. Tryck förseglingarna ner i limmet.

Limma folien mot golvbrunnen:

Plastbrunnen gruggas och torkas av och metalbrunnen torkas av med oljelösande medel före applicering av FB44 Tublim på flänsen. Limmet fördelas jämnt över flänsen innan folien monteras i FB44. Se till att limmet har full täckning av undersidan av folien innan klämring monteras.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt och svalt. Produkten är lagerstabil 18 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

Skyddsföreskrifter

Innehåller inga ämnen som kräver märkning enligt REACH förordningen. Produkten är ingen märkningspliktig. Arbetshygieniska förhållningsregler ska beaktas. All övrig information finns i säkerhetsdatabladet.

Försäljning

Höganäs Kakels produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.hoganaskakel.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Produktbedömningar

Byggvarubedömningen Accepterad
SundaHus Klass B
BASTA
Registrerad i Svanens husportal 2.0
Klimatpåverkan (GWP) A1–A3 0,428 kg CO ₂ e/m ²

Byggteknisk information

HÖGANÄS KAKEL
Andesitgatan 6 254 68, Helsingborg, Sverige
Tel. 010-475 40 00
Information finns också på vår hemsida, www.hoganaskakel.se