




DAMMREDUCERAD

Golvspackel FB9500



Art. no: 1690-0071

UFI: PP5R-C14K-4004-6JSY



Höganäs
KAKEL SEDAN 1886

DAMMREDUCERAD

Golvspackel FB9500

Produktdata

BK04 01008

MBE

Juni 23

Produktdatablad

Fiberarmerat golvspackel för avjämning av betong, lättbetong och för inspackling av värmekablar.

Sortiment

Beteckning:	Förpackning:	Avsett för keramiska plattor på:
Golvspackel Fiber FB9500	20kg säck	Golv

Materialåtgång

1,7kg/m² och millimeter skiktjocklek. Skittjocklek på betong- och träunderlag 3-4 mm, på lättbetong 5-30mm.

Produktbeskrivning

Höganäs Golvspackel Fiber FB9500 är cementbundet med tillsatser av fiber och plast för förstärkning. FB9500 är självnivellerande, vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Teknisk data

Produktegenskap enligt EN 13813:CT	C25F7
Flytmål:	145-155mm
Brandmotstånd:	A 1
Krymp enligt EN 13872:	≤ 0,05%
Draghållfasthet enligt EN 13892 - RWFA:	> 1,5 N/mm ² (MPA)
Brukstid:	15-20 min.
Bearbetningsbar:	30 min.
Tork-/härdningstid v/18°C	
för lätt gångtrafik/belastning:	2-4 timmar
för plattbeläggning:	12 timmar
för tätskikt:	18-24 timmar
Arbetstemperatur:	10-25°C

Användningsområde

För invändig avjämning av golv i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong, lättbetong eller trä. FB9500 är optimal för fallspackling av våtutrymmen. För bjälklagsförstärkning i våtutrymmen ska tjockleken på spackelmassan minst vara 12mm och ett armeringsnät ska vara monterat enligt BBV. För bjälkladsförstärkning i torra utrymmen behövs inte ett armeringsnät. Vid inspackling av värmegolv i våtrum ska det ligga minst 5mm spackelmassa över värmekabeln i konstruktion G12-3b och minst 10mm i konstruktion G12-2b.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt, rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Innan FB9500 appliceras skall underlaget primas med Primer FB 5. Efter ca 1-2 timmar eller när ytan är klubbfri kan FB9500 appliceras. Se produktdata för Primer FB 5.

Tillredning

FB9500 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten 3,4 till 4,0 l kallt rent vatten.

Applicering

Häll eller pumpa ut FB9500. Häll hela tiden så att god sammanflytning erhålls. Jämna ev. till med slätspackel. Vid fallbyggnad: Häll ut spacklet längs väggarna och låt det flyta mot brunnen. OBS! montera stopp för att hindra att spackel rinner ned i brunnen. När spacklet hårdnat så att du försiktigt kan gå på golvet kan en ev. justering vid brunnen göras. Golvet kan beträdas 2-4 timmar efter appliceringen. Läggnings av keramiska plattor efter ca 12 timmar. OBS! Fuktspärr och tätskikt kan appliceras efter 24 timmar.

Lagring och transport

FB9500 är kromneutralt i minst 12 månader efter tillverkningsdatumet. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Försäljning

Höganäs Kakels produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.hoganaskakel.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Produktbedömningar

Byggvarubedömningen Accepterad
SundaHus Klass B
BASTA
Registrerad i Svanens husportal 2.0
Klimatpåverkan (GWP) A1-A3 0,428 kg CO ₂ e/m ²

Byggteknisk information

HÖGANÄS KAKEL
Andersitgatan 6 254 68, Helsingborg, Sverige
Tel. 010-475 40 00
Information finns också på vår hemsida, www.hoganaskakel.se