



Bygningsdel

- Væg
- Gulv
- Vådtrum
- Indendørs
- Udendørs

Flisetyper

- Keramik m. vandoptag under 0,5%
- Keramik m. vandoptag over 0,5%
- Natursten

Fugebredde

- 0-5 mm

FB Flisefuge

FB24 hvid, FB25 lysgrå, FB27 grå og
FB26 mørkgrå



Cementbaseret fugemasse til gulv og væg, inde og ude, i våde og tørre rum

- Gulv- og vægfuge som giver en glat og fin overflade
- Fås i flere lysægtfarver
- Ringe risiko for misfarvning

FB flisefuge giver en tæt og kompakt fuge uden risiko for misfarvning.

FB flisefuge er et tørprodukt, som er brugsklart efter blanding med vand. Fugemassen er nem at bearbejde, og fugen fyldes nemt.

FB flisefuge leveres i 3 kg poser samt 15 kg sække med bærehåndtag.

FB flisefuge leveres i 5 lysægtfarver.

Produktbeskrivelse

Cementbaseret, frostsikker og vandfast fugemasse i pulverform.

Tekniske data

Densitet:	1500 kg/m ³
Produktegenskaber jf. EN 13888:	CG2 WA
Anvendelsestid:	ca. 6 timer
Tørretid v/18°C til let gangtrafik/belastning:	ca. 24 timer
Maksimal belastning:	7 døgn
Laveste arbejdstemperatur:	6°C
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-20°C
Forbrug (afhænger af flisedimension og fugebredde):	0,5–1,2 kg/m ²

Anvendelsesområde

Til fugning af fliser/klinker på gulv og væg, indendørs og udendørs, i såvel våde som tørre områder.

Fugebredde op til 5 mm.

Flisetyper

FB flisefuge kan anvendes til alle typer keramiske fliser og natursten. Specielt velegnet hvor der ønskes en glat og fin fuge.

Forbehandling af underlag

Fuger og fliser skal være rene, frie for støv, olie, snavs, fedt og lignende.

Udførelse

15 kg pulver blandes 3,9-4,2 liter rent vand.

Anvend limomrører på langsomt- gående boremaskine, så luftindblanding undgås. Sørg for at både pulver og vand er tempereret. Bland i 2-3 minutter til en klumpfri masse.

Fugemassen er nu klar til brug og kan anvendes i 6 timer efter blanding.

Fugemassen arbejdes ned i fugerne med gummispartel eller fugebræt, der trækkes diagonalt over fugerne. Når fugemassen i fugerne er overfladetør, men stadig bearbejdelig, løsnes overskydende fugemasse på fliserne med en fugtig padmaster/svamp. Flisefladen rengøres herefter med en hårdt opvredet svamp/Wash Boy, og fugerne formes endeligt. Overfladen efterpoleres og afpudses for vandfilm og fugeslam.

Undgå vind, træk og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under udførelse såvel som under hærdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt op efter 7-8 døgn.

Efter ca. 2 døgn kan fugerne afrenses for eventuelt fugeslam med Fila Deterdek.

Afhængig af flisernes sugsevne og rumtemperaturen tåler den fugede fliseflade lettere gangtrafik/påvirkning efter 24 timer og fuld belastning efter 7 døgn.

Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-4 (1993) PR nr. 516251

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

FB flisefuge er baseret på hvid cement og overholder derfor uden tidsbegrænsning grænseværdien for kromindhold.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

3 kg poser og 15 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer min. 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, - dog vil de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.