



HÖGANÄS SILIKONE STAR

Sortiment

Betegnelse	Emballage	Farve	
FB2010 Star	300 ml	Hvid	
FB2020 Star	300 ml	Lysgrå	
FB2030 Star	300 ml	Grå	
FB2040 Star	300 ml	Mellemgrå	
FB2050 Star	300 ml	Sort	
FB2060 Star	300 ml	Transparent	

Materiale forbrug

Ca 15 m pr. patron ved 5x5 mm. fuge

Produktbeskrivelse

Antimugbehandlet 1-komponent, eddikesyrehærdende silikonefugemasse. Hurtigthærdende, elastisk med meget god holdbarehed. Opfylder krav i henhold til ISO 11600

Teknisk information

Materialetype:	Silikonegummi
Konsistens:	Blød, tixotrop masse
Hærdningssystem:	Acetoxyl
Densitet:	ca 1,01 g/cm ³
Arbejdstemperatur:	+5°C til +40°C - ikke mod frostbelagte overflader
Brandfarlig:	Nej
Egenskaber efter applicering:	Klæbefri overflade Ca. 36 min.
Bearbejdningsstid:	5-8 minutter
Hærdning:	1-2 mm pr. døgn afhængigt af luftfugtighed og temperatur
Hårdhed:	ca 18°C Shore A
Elasticitetsmodul:	ca 0,4 N/mm ² ved 100% træk
Temperaturbestandighed:	-5°C til +150°C - kortvarigt op til +200°C
Ældningsbestandighed:	Udmærket mod UV-stråling
Kemikaliebestandighed:	Udmærket mod de fleste kemikalier
Overmalingsbar:	Nej

Lever op til mugtestnormerne efter ISO-846/1978 metode A og B

Anvendelsesområde

Sanitetssilikone anvendes til tætning og fugning i vådrum og andre rum, hvor der stilles store hygiejniske krav. Sanitetssilikone har god vedhæftning mod keramiske fliser, det meste sanitetsmateriale, beton, puds, træ, emalje, stål, aluminium mm. Anvend ikke silikonen på natursten da stenen kan misfarves

Applicering

Skær patronspidsen til en passende størrelse, skær patronspidsen af patronen og skru den på mundstykket. Monter patronen i sprøjtepipette, og kørs langsomt sprøjten langs fugen mens den bliver godt og jævnt fyldt. Påfør og glit fugen med en fugepind eller andet passende værktøj dyppet i sæbevand. Uhærdet masse fjernes med mineralisk terpentin, hærdet silikone fjernes mekanisk.

Lagring

Skal anvendes senest 24 måneder efter produktionsdato.

Beskyttelsesforeskrifter

Ventilation. God arbejdshygiejne, anvend beskyttelseshandsker. Ved indånding sørg for frisk luft. Ved hudkontakt tør af og vask med vand og sæbe. Ved øjenkontakt skyl straks med vand i 10-15 minutter. Hold øjenene vidt åbne. Ved indtagelsefremkaldt opkast. Hvis symptomerne vedvarer, skal du kontakte en læge.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg
Sverige
Tel. 077-447 35 00

Information findes også på vores hjemmeside,
www.evers.dk